



ARTÍCULO

Espuma de tejas V-100 y V-101

ESPECIFICACIONES

Base	Poliuretano
Consistencia	Espuma estable, tixotrópica
Sistema de curado	Curado con humedad
Formación de piel (FEICA TM 1014)	7 min
Puede cortarse después de (FEICA TM 1005)	30 min
Densidad en expansión libre (FEICA TM 1019)	Ca. 22 kg/m ³
Aislamiento acústico (EN ISO 717-1)	58 dB
Conductividad térmica (FEICA TM 1020)	30,2 mW/m.K
Rendimiento de la caja (FEICA TM 1003)	750 ml produce unos 38 l de espuma
Joint Yield (FEICA TM 1002)	750 ml produce unos 26 m
Contracción después del curado (FEICA TM 1004)	< 1%
Expansión después del curado (FEICA TM 1004)	< 4%
Expansión durante curado (FEICA TM 1010)	Ca. 56%
Porcentaje celdas cerradas (ISO4590)	Ca. 47%
Absorción de agua (EN1609)	Ca. 0,27 kg/m ²
Clase de reacción al fuego (EN13501-1)	Sin clasificación al fuego (F)
Fuerza de compresión (FEICA TM 1011)	Ca. 21 kPa
Fuerza de cizallamiento (FEICA TM 1012)	Ca. 40 kPa
Resistencia a la tracción (FEICA TM 1018)	Ca. 73 kPa
Elongación a fuerza máxima (FEICA TM 1018)	Ca. 12,3%
Resistencia a la temperatura**	De -40°C a +90°C

** La información se refiere al producto completamente curado.

El fabricante emplea métodos de prueba homologados por FEICA y diseñados para ofrecer resultados de pruebas transparentes y reproducibles, a fin de proporcionar a los clientes una representación precisa del rendimiento de los productos. Los métodos de prueba de las espumas monocomponente (OCF) de FEICA se pueden consultar en <http://www.feica.com/our-industry/foam-technology-ocf>. FEICA es una asociación internacional que representa al sector europeo de selladores y adhesivos, incluidos los fabricantes de espumas monocomponente. Más información: www.feica.eu

DESCRIPCIÓN

Es una espuma de poliuretano monocomponente, autoexpansiva y lista para usar, cuyo bote dispone de un conducto que permite usarla con pistola y que contiene propelentes libres de CFC y HCFC no perjudiciales para la capa de ozono.

COLOR

Gris (V-100)
Terracota (V-101)

EMBALAJE

750 ml aerosol (neto)

PERÍODO DE VALIDEZ

18 meses sin abrir y almacenado en un lugar fresco y seco (entre 5 y 25°C). Almacenar en posición vertical.



Tejas
Vereea
desde 1967

PROPIEDADES

- Aplicaciones fáciles y rápidas (ahorra hasta un 30% de tiempo de mano de obra).
- Buena adherencia a todas las superficies (excepto PE, PP y PTFE).
- Sustituye mortero. Menor el costo en comparación al sistema tradicional.
- Muy buenas propiedades de pegado.
- Curado rápido.
- Dosificación muy precisa.
- No envejece ni se pudre, pero no se debe exponer a la radiación ultravioleta.
- Extremadamente ligero.
- Resistencia al hielo y al calor.
- Resiste a las acciones del viento.
- Sin freón (gas perjudicial para la capa de ozono y causante del efecto invernadero).

APLICACIONES

- Instalación y reparación de cubiertas de teja.
- Relleno de cavidades.
- Sellado de todo tipo de aberturas en construcciones de techos.
- Instalación de tejas de arcilla cocida.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agite el bote durante 20 segundos como mínimo. Se enrosca en la pistola. Ajusta la pistola para que sea posible aplicar cordones de 30 mm. La superficie tiene que estar sin grasa ni polvo. Aplica la espuma en cordones o puntos regulares. Sacude regularmente durante el uso. Quita espuma fresca derramada con un spray limpiador de espuma, solamente quitar la espuma curada de manera mecánica. Quita espuma PU curada mecánicamente de la mejor manera posible.

Temperatura de la lata: +5°C - 30°C

Temperatura ambiental: +5°C - 30°C

Temperatura del estrato: +5°C - 35°C

RECOMENDACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Lleve guantes y gafas protectoras en todo momento. Retire la espuma curada por medios mecánicos. Nunca la queme. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. Cuando se pulveriza (por ejemplo con un compresor), se deben tomar medidas de seguridad adicionales. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas.

OBSERVACIONES

- Humedezca ligeramente las superficies con un pulverizador de agua antes de la aplicación para mejorar la adherencia y acelerar el secado.
- Para las superficies poco habituales, recomendamos realizar una prueba de adherencia.
- Repita la agitación con frecuencia durante la aplicación.
- Si tiene que trabajar por capas, repita el humedecer después de cada capa.

NORMAS Y CERTIFICADOS

- Resistencia a la adherencia (UNE 83.822.95)
- Resistencia a los ciclos de hielo-deshielo (UNE 83.822.95)
- Resistencia al calor (UNE 83.822.95)
- TEST Tecnalia N° 052585-1 (determinación de la resistencia al levantamiento de las tejas de arcilla. Método de ensayo de sistema de tejado según norma UNE-EN 14437:2007)

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.